



INTER SATINADO

DESCRIPCION

Pintura de calidad formulada por INTERPAINTS, elaborada a base de Látex Vinil Acrílico y pigmentos de alta calidad, los que otorgan excelente resistencia a la intemperie, durabilidad y lavabilidad, lográndose un acabado satinado. Recomendado para el pintado de ambientes interiores y exteriores.

USOS DEL PRODUCTO

INTER SATINADO puede ser aplicado sobre paredes tarrajeadas, yeso, concreto, ladrillos, madera y metales, debidamente preparadas.

PROPIEDADES TÍPICAS

Tipo	Co polímero vinil acrílico
Sólidos en volumen	26 % +/- 2%, puede variar según el color
Sólidos en peso	41 % +/- 2%
Colores	Según carta, acabado Satinado
Densidad	4.74 +/- 0.05 kg /gln
Viscosidad (25° C)	100 +/- 5 KU (unidades Krebbs)
Finura de dispersión	Mínimo 4 (unidades Hegmann)
Rendimiento teórico	54 m ² por galón en una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base SELLADOR PARA MUROS sin considerar pérdidas por aplicación y trasegado del producto
Rendimientos	40 m ² /gln a una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base Sellador para Muros sin considerar pérdidas por aplicación y trasegado del producto 35 m ² /gln a una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base SELLADOR PARA MUROS considerando 10% de pérdidas condiciones de aplicación y el estado de la superficie En superficies nuevas 2 (dos)
El rendimiento real depende de las Número de manos recomendados Resistencia a la abrasión húmeda (lavabilidad)	Mayor de 800 ciclos. Lavable después de 3 semanas de aplicado Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el departamento de Servicio Técnico de INTERPAINTS
Dilución	Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia

TIEMPOS DE SECADO, a 1.0 mil, 25° C y 50 % de humedad relativa*

Al tacto	Max. 1 hora
Repintar	5 horas

* Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad relativa y el espesor aplicado.

Última revisión, agosto 2014

La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.



INTER SATINADO

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa, salitre y otras impurezas.

PAREDES NUEVAS

Dejar secar de 3 a 5 semanas antes de pintar; eliminar residuos del tarrajeo usando lija al agua # 80; aplicar 1 o 2 capas de SELLADOR PARA MUROS BLANCO; dejar secar y aplicar INTER SATINADO.

Para obtener acabados lisos o aporcelanados, después del SELLADOR PARA MUROS BLANCO aplicar PASTA MURAL sobre el tarrajeo, así como en agujeros y rayas a manera de resane; dejar secar y aplicar INTER SATINADO.

PAREDES CON PINTURA

Eliminar todo tipo de pintura antigua mal adherida; lijar la superficie usando lija al agua # 120; aplicar dos capas de SELLADOR PARA MUROS TRANSPARENTE y finalmente aplicar INTER SATINADO. Si se desea repintar con INTER SATINADO, superficies pintadas con esmaltes u otros revestimientos brillantes, estas deben lijarse bien para limpiarlas y eliminarles el brillo.

MADERA

Para mejores resultados sobre superficies de madera nueva, se recomienda aplicar primero, una capa de BASE BLANCA PARA MADERA.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar la pintura.

METODOS DE APLICACIÓN

• BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agua limpia.

• PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia.

• PISTOLA AIRLESS

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia. Orificio 0.013"-0.015", presión de pintura 2,500-3000 psi.

Para aplicaciones fuera de los rangos normales, consultar con un representante técnico de INTERPAINTS.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE: Mínima: 5°C, máxima: 40° C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínima: 5°C, máxima: 35° C
- HUMEDAD RELATIVA: Máxima: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS

• PAREDES NUEVAS

1 capa de PASTA MURAL a 10-20 mil secos

1 capa de SELLADOR PARA MUROS BLANCO a 3-4 mils secos

1 capa de INTER SATINADO a 2 mils secos

• MADERA

1 capa de BASE BLANCA PARA MADERA a 3-4 mils secos

1 capa de INTER SATINADO a 2 mils secos

*Los sistemas detallados solo son una referencia; existen otros sistemas igualmente apropiados.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

Última revisión, agosto 2014

La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.