



BARNIZ MARINO 3 EN1 VM40V3

DESCRIPCIÓN

BARNIZ MARINO 3 EN 1, es un producto de calidad superior formulado a base de resinas alquídicas. Produce una película brillante, impermeabilizante y de buena adhesión, con fuerte resistencia al agua salada y a la acción de los rayos solares. Se recomienda su aplicación para súper estructuras y camarotes de embarcaciones y sobre cualquier superficie de madera expuesta en ambientes exteriores e interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

RECOMENDACIÓN

Mezclar bien antes de usar.

CARACTERÍSTICAS

COLOR	Transparente
ACABADO	Súper Brillante
DILUCIÓN	Aguarrás Mineral INTERPAINTS
RELACIÓN DILUCIÓN	Para brocha: 1 gln de BARNIZ MARINO 3 EN 1 x 3/8 gln de DILUYENTE N° 4, AGUARRÁS MINERAL Para Soplete: 1 gln de BARNIZ MARINO 3 EN 1 x 1/2 gln de DILUYENTE N° 4, AGUARRÁS MINERAL
APLICACIÓN	Brocha, soplete
NÚMERO DE CAPAS	3-4
ESPESOR DE PELÍCULA SECA	1.5 mils
SECADO	Al Tacto 3 a 4 horas Completo 6 a 8 horas Para Repintar 12 horas mínimo
RENDIMIENTO TEÓRICO	52 m ² /gln (una mano) a 1.5 mils seco Sin considerar pérdidas por la técnica de aplicación y forma de la superficie
ALMACENAJE	12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado
LIMPIEZA DE EQUIPO	DILUYENTE N° 4, aguarrás mineral
OBSERVACIÓN	A criterio del usuario también se puede diluir con thinner; tal situación escapa a los controles de calidad de INTERPAINTS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.

Última revisión, noviembre 2013