



LACA SELLADORA 45

L80F45

DESCRIPCION

Producto formulado a base de nitrocelulosa, solventes balanceados y aditivos plásticos y metálicos, presentando como características principales: alto rendimiento (45% de sólidos), secado rápido, suave y fácil de lijar, buena adhesión, dureza y flexibilidad.

USOS

Como sellador de poro y veta de la madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto. Si desea se puede aplicar sobre la superficie teñida.

CARACTERÍSTICAS

COLOR	Caramelo
ACABADO	Satinado
NÚMERO DE CAPAS	3-4
ESPESOR DE PELÍCULA SECA	1.0 mils/capa
SECADO	Al tacto: 5 minutos Libre de huella: 15 minutos Para lijar: 30 minutos
RENDIMIENTO PRACTICO	40 m ² aplicado a 1.0 mils seco en superficies lisas. Depende también de la forma de la superficie, la porosidad de la madera, el tipo de acabado deseado y la técnica de aplicación
ACABADOS RECOMENDABLES	Lacas Piroxilas INTERPAINTS en acabados naturales brillante, mate o satinado
ALMACENAJE	12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado
DILUCIÓN	THINNER ESTÁNDAR TH128
RELACIÓN DE DILUCIÓN	Para Soplete: 1 a 1 en volumen
APLICACIÓN	Soplete de aire convencional
LIMPIEZA DE EQUIPO	THINNER ESTÁNDAR TH128

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso y/o manipulación inapropiados de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.

Última revisión, marzo 2013

La información suministrada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye solo una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios que tienen el conocimiento, así como las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, previo al uso del producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070. INTERPAINTS SAC es licenciataria de SHERWIN WILLIAMS CO. en el Perú, bajo licencia de marca y tecnología.