



# PINTURA ASFALTICA

## V74B2

### DESCRIPCION

La PINTURA ASFALTICA, está formulada a base de asfaltos y resinas especiales, diluidas en una mezcla de solventes alifáticos.

### USOS DEL PRODUCTO

La PINTURA ASFALTICA, es un producto que brinda protección contra la humedad y se recomienda su uso en interiores, como impermeabilizante de cemento, concreto, madera y metal. También se puede utilizar sobre otras superficies como piedra, baldosa, ladrillo y hormigón.

### PROPIEDADES TIPICAS

Sólidos en volumen	38% +/- 2
Color	Negro. Cuando se expone a la intemperie, se vuelve ligeramente parduzco; sin embargo, este cambio de color no afecta su calidad ni sus propiedades
Componentes	Uno (1)
Espesor seco recomendado	2 mils
Rendimiento teórico	28.3 m <sup>2</sup> /galón, sin considerar pérdidas por aplicación y trasegado del producto
Rendimiento práctico	17.0 m <sup>2</sup> /gln. considerando 40% de pérdidas por aplicación El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
Dilución	No requiere. En caso necesario usar DILUYENTE N° 3

### TIEMPOS DE SECADO a 5.0 mils húmedos, 25°C y 50% de humedad relativa\*

Al tacto	30 minutos
Repintado	24 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

### PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa y otras impurezas. Si se desea repintar superficies pintadas con esmaltes u otros acabados brillantes, estas deben lijarse bien para limpiarlas y eliminarles el brillo. Antes de aplicar PINTURA ASFALTICA.

### PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura y usarla, cómo viene en el envase.

### METODOS DE APLICACION

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

### CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACION

Entre 10 y 40° C y entre 0 y 85% de humedad relativa. La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima de la temperatura del punto de rocío.

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de 12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

Última revisión, noviembre 2013

La información suministrada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, previo al uso del producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.