



INTER RESIN M 70

RESINA MALEICA 70

DESCRIPCION

INTER RESIN M 70, es un aducto maleico de colofonia, esterificado con glicerina en solución de xilol y toluol; se ablanda a temperatura media, y se usa para propósitos generales.

USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda para ser usada como agente de formación de película en barnices y pinturas convencionales. No es muy apropiado para vehículos en solución de solventes alifáticos, debido a su limitada solubilidad en este tipo de solventes.

ESPECIFICACIONES

Materia no volátil (± 2.00)	70%
Temperatura de ablandamiento $\pm 5^\circ \text{C}$ (B&A)	139
Valor ácido (mg KOH/gr), máx.	30-35
Color (Gardner) máx.	8-10
Peso específico (± 0.10)	0.93
Peso/galón (kg/galón, ± 0.10)	3.50

METODOS DE CONTROL

	ASTM
Materia no volátil	D-1259
Valor Acido	D-1639
Color Gardner	D-1544
Peso específico	D-891

SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes, aromáticos, esteres y cetonas. Insoluble en alcoholes.

COMPATIBILIDAD

Muy buena con resinas alquídicas cortas, medias y largas.

PRESENTACION

Tambores metálicos de 200 kilos netos.

PRECAUCIONES

INTER RESIN M 70, es inflamable e irritante al contacto con la piel, se recomienda utilizar equipos de protección personal (máscara, lentes, guantes de goma, mandil, zapatos de seguridad, etc.), durante la manipulación.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en el envase original, bajo techo, en lugar fresco y ventilado, a temperatura no mayor de 25°C . En las condiciones mencionadas este producto tiene una vida útil de (06) seis meses.

Última revisión, agosto 2014