



# INTER RESIN MET 300

RESINA ALQUIDICA METACRILADA

## DESCRIPCION

INTER RESIN MET 300, es una resina basada en aceite de soya modificada con monómero de metil metacrilato, que proporciona a la película final, dureza, adhesión, rápido secado, y un excelente brillo.

## USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda para la fabricación de barnices, esmaltes y otros acabados de cobertura general, donde se requiera rapidez de secado, con propiedades de buena flexibilidad, adherencia, así como excelente brillo y dureza.

## COMPOSICIÓN

Tipo de aceite	Soya
Resina alquídica	68%
Monómero	32%
Poliol	Glicerina
Solvente	Xilol

## ESPECIFICACIONES

Materia no volátil ( $\pm 2.00$ )	60%
Valor ácido (mg. KOH/gr), máx.	10
Viscosidad (G-H, a 25° C)	Z4-Z6
Color (Gardner)	máx. 4
Peso específico ( $\pm 0.10$ )	1.00
Peso/galón (kg/galón, $\pm 0.10$ )	3.50

## METODOS DE CONTROL

Materia no volátil	ASTM D-2369
Viscosidad	D-1545
Valor ácido	D-1639
Color Gardner	D-1544
Peso específico	D-891

## SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromáticos, ésteres y cetonas. Insoluble en alcoholes.

## PRESENTACION

Tambores metálicos de 190 kilos netos.

## PRECAUCIONES

INTER RESIN MET 300, es inflamable e irritante; al contacto con la piel, se recomienda utilizar equipos de protección personal (máscara, lentes, guantes de goma, mandil, zapatos de seguridad, etc.), durante la manipulación.

## ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en el envase original, bajo techo, en lugar fresco y ventilado, a temperatura no mayor de 25° C. En las condiciones mencionadas este producto tiene una vida útil de (06) seis meses.

Última revisión, agosto 2014